

HIPERFLUIDIFICANTE PARA MORTEROS

SF-3

SF-3, es el hiperfluidificante más innovador del mercado, ya que une las grandes cualidades de nuestro SF-2, con las ventajas de las últimas y más avanzadas resinas y los más modernos fluidificantes y aireantes. Hemos mejorado el endurecido a los 7 días en un 15%, y hemos mejorado la resistencia a la flexión en un 66%, según ensayo de Lostec, nº 3005368-6.

PROPIEDADES

Su fórmula ha sido especialmente desarrollada para obtener una gran reducción de agua y mejorar la trabajabilidad y la adherencia; asimismo acelera los efectos del endurecido.

Mejora la trabajabilidad.

Mejor adherencia.

Mejor plasticidad.

Reducción de agua > al 30%.

Aumento de la impermeabilidad en un 40%.

Mejora el comportamiento con el frío sin llegar a ser un anticongelante.

Reducción de las grietas en el enlucido.



APLICACIONES

El mortero aditivado con SF-3, se puede usar para la colocación de todo tipo de obra, piedra, teja, suelos cerámicos, etc. Sirve asimismo para rebocos y enlucidos.

SISTEMA DE APLICACIÓN

Se mezclará con el agua de amasado o directamente en la hormigonera, en las proporciones indicadas en la tabla de rendimientos. Es muy importante reducir el agua de amasado, si no la masa quedará caldosa, en este caso añadiremos arena y cemento a la masa y así podremos utilizarla.

En ningún caso habremos dañado las resistencias finales. Agitar antes de su uso para evitar posibles decantaciones del producto.

Características /

Rendimientos:

Colocación obra o piedra:	15 cc / 35 kg. de cemento.
Colocación de teja:	30 cc / 35 kg. de cemento.
Colocación terrazo, gres:	30 cc / 35 kg. de cemento.
Revocos:	15 cc / 35 kg. de cemento.

Datos técnicos:

Aspecto:	Líquido opaco.
Color:	Azul.
pH puro:	7± 2.
Densidad:	1,02 ± 0,05 g./c.c. (25°C)
Viscosidad:	700 ± 1200 cP (20°C).
E.S.:	18 ±22%.

Consejos de seguridad:

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados.
P101: Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario profesional que lo solicite.
Producto industrial. Uso profesional.

En caso de ingestión accidental llamar al servicio técnico:

tel. **93 812 55 36**



Nº de ficha: 061
Revisión: 3
Fecha: 18/03/10