

POLIESPUMA EXPANSIVA EN CÁNULA O PISTOLA APLICADORA



EP-750 y EP-750 P

EP-750 y EP-750 P, EP-750 es una espuma de poliuretano, expansiva, especialmente formulada para el relleno, aislamiento y fijación que reticula por efecto de la humedad ambiente y del soporte. Contiene una mezcla de propelentes no perjudiciales para la capa de Ozono.

APLICACIONES

Fijación de puertas y ventanas.
Fijación de paneles y planchas aislantes.
Fijación de tejas.
Relleno y sellado de cavidades en tabiques y muros.
Aislamiento térmico y acústico (Fondo de bañeras, climatización y ventilación), puentes térmicos en la edificación y en la carpintería metálica.

SISTEMA DE APLICACIÓN

Adicionar el producto sobre el HUMIFAS FILM según proporciones de la ficha técnica del HUMIFAS FILM y agitar convenientemente hasta conseguir su total dilución.

PROPIEDADES

Presenta adherencia sobre todos los materiales de construcción con excepción de superficies de polietileno, teflón, silicona, aceites, desencofrantes y cualquier superficie muy lisa o sucia.
La temperatura óptima de aplicación es de 20°C, puede trabajarse entre 5/30°C.
La espuma curada es semirígida y de célula cerrada, resistente al calor y al frío (-40/+80°C) y al envejecimiento. Como todas las Poliespumas no resiste los rayos UV.

Características /

Rendimientos:

Envases de 750 c.c., que contienen
aproximadamente 30 ltr. de espuma.

Datos técnicos:

Determinados a 20°C, 60% de HR y sobre
soportes bien humedecidos.

Densidad:	20 Kg/m ³ .
Forma celular:	Media-fina.
Secado al polvo:	30 min. aproximadamente.
Temp. de aplicación:	Entre 5 y 30°C. Óptima, de 15/25°C.
Carga de rotura (DIN53455):	13 N/cm ² .
Resistencia a la flexión(DIN 53423):	75 N/cm ² .
Tracción a cizalla (DIN 53422):	8 N/cm ² .
Resistencia a la compresión para 10% de deformación (DIN 53421):	8 N/cm ² .
Absorción de agua (DIN53428):	0,4% (v/)
Conductividad térmica (DIN2612):	0,032 Kcal/m/°C/h.
Expansión:	150% aproximadamente.
Resistencia a la temperatura de un cordón curado:	-40°C a +80°C.
Limpieza:	Utilizar acetona de forma inmediata. La espuma una vez curada solo se puede eliminarse mecánicamente.

Consejos de seguridad:



NOCIU



INFLAMABLE

R12: Extremadamente inflamable.
R36/37/38: Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias.
R40: Posibles efectos cancerígenos.
R42/43: Posibilidad de sensibilización por inhalación y en contacto con la piel.
S2: Mantener fuera del alcance de los niños.
S23: No respirar los vapores, aerosoles.

S36/37: Úsese ropa y guantes adecuados.
S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrela la etiqueta).
S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados.
P91: Contiene isocianatos. Véase la información facilitada por el fabricante.
P96: Recipiente a presión. Protégase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50°C. No perforar ni quemar, incluso después de usado.
P97: No vaporizar hacia una llama o cuerpo incandescente. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición.
No fumar. Manténgase fuera del alcance de los niños.
Componentes peligrosos: 4,4'-diisocianato de difenil-metano.
Producto industrial. Uso profesional.

En caso de ingestión accidental llamar al servicio técnico:

tel. **93 812 55 36**