

## COLA BLANCA DE SECAT RÀPID CLASSE D4

# Q.C. COLA D4

**Q.C. COLA D4, és una cola acetovinílica de secat ràpid resistent a la humitat ideal per encolar tot tipus de fusta, teixits, paper, cartró, etc., tan en interiors com en exteriors amb recubriments protector adequats.**

### PROPIEDADES

La seva especial formulació fa que un cop seca sigui transparent, tenint una altíssima adherència i velocitat de secat, no tacarà a l'envernissar. A més és classe D4, passats set dies desde l'aplicació i encolant les dues cares, ideal per resistir ambients humits en exterior.

### APLICACIONES

Q.C. COLA D4 està formulada especialment per encolar tot tipus de fusta tova, dura o d'origen tropical tan en interiors com en exteriors. També podem enganxar altres materials com paper, cartró, teixits, etc.. Per complir amb la norma EN 204-205 D4 s'ha d'aplicar a les dues cares. **NO UTILITZAR SOBRE FERRO.**

### SISTEMA DE APLICACIÓN

Aplicarem una capa generosa de Q.C. Cola D4 a les dues cares, amb pinzell, rodet o pistola encoladora. El suport estarà sec (màxim del 12% d'humitat), net de pols i d'altres restes que puguin impedir la correcta adherència.

Aguantarem les peces amb serjants o pesos, aproximadament entre 5-10 minuts.

Podrem manipular les peces als 20-40 minuts depenent de la temperatura i la humitat ambient. Sobre panells molt porosos Q.C. recomana aplicar cola a les dues cares i a més esperar entre 1 i 2 minuts abans de posar a la premsa.

## Características /

### Rendimientos:

---

El consumo aproximado, dependiendo del soporte, será de 130 – 200 g/m<sup>2</sup>

### Datos técnicos:

---

Aspecto:	Líquido opaco.
Color:	Blanco.
Viscosidad:	6500 – 8500 cP. (A6, V20, 23°C).
Densidad:	1,00 – 1,10 g/ml.
Temp. trabajo:	>4°C.
Humedad de la madera:	Entre 9-12%

Proteger de las heladas, ya que si se congela no es recuperable.

### Consejos de seguridad:

---

S2: Mantener fuera del alcance de los niños.  
S29: No verter los residuos por el desagüe.  
Producto industrial. Uso profesional.

En caso de ingestión accidental llamar al servicio técnico:

tel. **93 812 55 36**