

REPADUR COSMÉTICO , es un mortero fino a base de cementos especiales, cargas finas y resinas especiales, pensado y formulado para reparaciones superficiales.



PROPIEDADES

Gran adherencia sin necesidad de imprimaciones como puente de unión.

Resistente al agua y a la intemperie.

No fisura.

Aplicable hasta espesores de 5mm. En grosores superiores a 5mm aplicar antes nuestro producto REPADUR para rellenar el hueco y posteriormente acabar con REPADUR COSMÉTICO.

Protege de la carbonatación del hormigón gracias a su superficie lisa y sin fisuras.

Perfecta trabajabilidad.

Se presenta listo para su uso, sólo hay que amasar con agua.

Resistencias a la flexotracción: UNE 83.821

1 día:	aprox. 88 kg/cm ² .
7 días:	aprox. 227 kg/cm ² .
28 días:	aprox. 430 kg/cm ² .

Resistencias a la compresión: UNE 83.821

1 día:	aprox. 2 kg/cm ² .
7 días:	aprox. 63 kg/cm ² .
28 días:	aprox. 95 kg/cm ² .

APLICACIONES

Reparación y nivelación de superficies de hormigón dañadas.

Reparación superficial de prefabricados de hormigón. Revoques finos sobre hormigón, muro de fábrica, mortero, etc.

Nivelaciones de soportes.

Reparaciones de molduras en cornisas, balcones, etc.

SISTEMA DE APLICACIÓN

Antes de aplicarlo vigilemos el estado del soporte; tendrá que estar LIMPIO DE GRASAS, PINTURAS, DESENCOFRANTES, ACEITES, ETC., también vigilemos que esté FUERTE Y SANO, por lo tanto sanaremos cuidadosamente.

Humedecer el soporte y amasar el REPADUR COSMÉTICO procurando que no queden grumos y dejar madurar aproximadamente 3 minutos. Aplicar mediante llana o paleta. Puede alisarse pasados 30-90 minutos. Jamás añadiremos más agua si pierde trabajabilidad. Puede aplicarse a brocha, aunque es muy difícil dejarlo completamente liso.

Aproximadamente utilizaremos 6 litros de agua por saco de 25 Kg. de Repadur Cosmético.

El curado lo haremos regando con agua, en caso de fuerte calor.

Características /

Rendimientos:

Aproximadamente con un saco de 25Kg. podremos hacer un parche de 1,5 m² x 10mm.

Datos técnicos:

Densidad del mortero amasado:	aprox. 1,7 gr/ cm ³ .
Agua de amasado:	aprox. 6 lt./ saco de 25 kg.
Tiempo de maduración:	aprox. 3 minutos.
Tiempo de trabajabilidad:	aprox.30 minutos. A20°C.
Grosos aplicables:	entre 1 i 5 mm.
Temperatura de aplicación:	entre +8°C - +30°C.
Pintable con materiales base cemento:	aprox. 4 horas.
Pintable con dispersiones:	aprox. 24 horas.
Recubrible con cerámica:	aprox. 6 horas.

Consejos de seguridad:



NOCIVO

R37/38: Irrita las vías respiratorias y la piel.

R41: Riesgo de lesiones oculares graves.

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.

S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

S37/39: Úsense guantes adecuados y protección para los ojos.

S46: En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrelle la etiqueta o el envase.

Producto industrial. Uso profesional.

En caso de ingestión accidental llamar al servicio técnico:

tel. **93 812 55 36**